

FICHE PRODUIT

SikaWall®-110 Parmurex M

Sous-enduit et enduit monocouche (OC)

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sous-enduit et enduit monocouche hydrofuge W2 pour l'intérieur et l'extérieur.

DOMAINES D'APPLICATION

Supports admissibles

- Maçonneries.
- Murs de béton banché.
- Maçonneries de pierres et moellons durs.

Supports exclus

- Blocs de béton cellulaire.
- Supports peu résistants.

Revêtements associés

- Enduit de parement RPE ou RME.
 - Enduit monocouche.
 - Plaquettes de terre cuite (joint large de 10 mm).
 - Carrelage (joint > 6 mm).
 - Peinture.
 - Badigeon type SikaWall® -400 Badigeon M.
- Voir tableau plus bas pour les délais de recouvrement et les états de surface de SikaWall®-110 Parmurex M.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Type : OC.
- Résistance à la compression : CS IV.
- Absorption d'eau par capillarité : W2.
- Peut rester nu ou recevoir un revêtement.
- Convient en parois enterrées.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Sacs de 25 kg
Couleur	Blanc, Gris.
Durée de Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication
Conditions de Stockage	En emballage d'origine non entamé et stocké à l'abri de l'humidité

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Proportions du Mélange	5 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg
Consommation	environ 1,8 kg/m ² par mm d'épaisseur Épaisseur de référence pour le calcul des consommations, en application talochée/brut de dressage : 12 mm.

Enduit de parement RPE ou RME

Cranté

Selon les conditions climatiques.

Enduit monocouche

Peinture

Taloché

Selon les conditions climatiques.

Badigeon

Plaquettes de terre cuite (joint large de 10 mm)

Brut de dressage

3 semaines minimum.

Carrelage (joint > 6 mm)

Carrelage posé en mode dénature bandeau, encadrement

Brut de dressage

24 à 48 heures.

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité du produit.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

EQUIPMENT

Machine à projeter

- Pression pompe : 8 - 10 bars (eau)
- Respecter le volume de remplissage de la machine.

Bétonnière

Pot de projection

- Compresseur de capacité mini 60 m3/h
- Pression air de 4 à 6 bars

QUALITE / PREPARATION DU SUPPORT

- Sains, propres, dépoussiérés.
- Eliminer toutes les traces de plâtre, de peinture, ...
- La planimétrie et l'aplomb des supports seront conformes aux exigences du DTU 26.1
- Sur les supports en béton, lisses et peu absorbants, appliquer un primaire type SikaWall® -20 Primer M.

MÉLANGE

Temps de mélange machine : 5 min.

APPLICATION

- Produit destiné aux professionnels
- L'emploi et la mise en oeuvre du SikaWall®-110 Parmurex M relèvent des dispositions du DTU 26.1 et de la présente fiche technique
- Avant application, humidifier le support
- Températures d'application : entre +5°C et 30°C
- Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
- Au delà de 30°C, prendre des dispositions particulières (protection, humidification....)
- Consulter la fiche des données de sécurité
- L'application est faite en couche d'épaisseur minimale de 10 mm en tout point.
- L'état de surface de l'enduit et le délai de recouvrement sont en fonction du revêtement associé.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la ver-

sion la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182

Bouskoura

Casablanca · Maroc

Tel: +212 (0) 522 33 41 54

Fax: +212 (0) 522 59 07 99

www.mar.sika.com



Fiche produit

SikaWall®-110 Parmurex M

Juin 2026, Version 01.03

021820101000000235

SikaWall-110ParmurexM-fr-MA-(06-2026)-1-3.pdf