

## FICHE PRODUIT

# PAREXLANKO® 5071 PROLISOUPLE M

Mortier-colle amélioré déformable C2S1E

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Mortier-colle destiné à la pose de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens ; sur murs et sols intérieurs et extérieurs, idéal pour la pose de carreaux grands formats.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Murs intérieurs et extérieurs
- Sols intérieurs et extérieurs

### SUPPORTS EXCLUS

- Tous les supports à base de métal
- Enduit pelliculaire  $\leq 3$  mm

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Spécial Façades (jusqu'à 28m)
- Idéal pour les grands formats (jusqu'à 10 000 cm<sup>2</sup>)
- En neuf ou en rénovation

## AGRÉMENTS / NORMES

- Conforme à la norme EN 12004
- Classement : C2S1E  
C2 : Mortier-colle amélioré  
S1 : Déformable  
E : Temps ouvert allongé (Confort de pose)

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Sac de 25 kg
Aspect / Couleur	Poudre grise et blanche
Durée de Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication.
Conditions de Stockage	En emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité.
Densité	1,2 $\pm$ 0,1
Valeur pH	12 $\pm$ 1
Consommation	1,5 à 8 kg/m <sup>2</sup>
Durée pratique d'utilisation	3 h environ
Temps ouvert	30 min environ
Temps d'ajustabilité	35 min environ
Produit Appliqué Prêt à l'Emploi	24 à 48 h

## VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## LIMITATIONS

- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
- Au-dessus de 25°C, le délai de pose du revêtement est raccourci.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Se référer aux Normes DTU, CPT en vigueur pour la mise en œuvre des produits.

### QUALITE / PREPARATION DU SUPPORT

- Planéité sous la règle de 2 m
- 5 mm : formats  $S \leq 3\ 600\ \text{cm}^2$
- 3 mm :  $3\ 600\ \text{cm}^2 < S \leq 10\ 000\ \text{cm}^2$

#### Neuf

- Les supports seront sains, propres, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile, de plâtre, de laitance...
- Ils ne devront pas ressuer l'humidité, ni être gelés.
- Dans le cas de béton sec ou d'enduit, on procédera à une humidification quelques heures avant la pose.

#### Ancien

- Sonder les revêtements existants afin de s'assurer de leur bonne tenue. Éliminer les cires sur parquets.
- Déposer les carreaux soufflés ou les dalles plastiques insuffisamment adhérentes.
- Recoller les éléments manquants ou rectifier les défauts de planimétrie  $\leq 10\ \text{mm}$  directement avec PAREXLANKO® 5071 PROLISOUPLE M.
- Gratter ou poncer les résidus de vernis, de peinture écaillée ou de colle.
- Dépolir les peintures brillantes et poncer les céramiques émaillées. Les poussières seront aspirées.
- Nettoyer soigneusement avec un jet haute pression et laisser sécher totalement.

- Éliminer le glacié formé par les graisses et produits d'entretien (cire, encaustique...) à l'aide d'une lessive sodée. Rincer puis laisser sécher.
- Poncer, décaper les anciennes tomettes et terres cuites.
- *Ancienne faïence* : dépolir et ratisser à la colle

## MÉLANGE

- Mélanger 1 sac de 25 kg de PAREXLANKO® 5071 PROLISOUPLE M avec 5 à 5,5 litres d'eau propre, soit environ 20 à 22 % d'eau jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.
- Utiliser pour le mélange un malaxeur électrique à vitesse lente.

## APPLICATION

- Étaler le mortier-colle sur le support à l'aide d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m<sup>2</sup>, puis avec la taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Dans le cas du double encollage, respecter les indications précédentes en procédant en plus au beurrage de l'envers du carrelage.
- Presser le revêtement céramique par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer un parfait transfert.
- Pour les grands formats, se référer au CPT grands formats.
- L'éclatement des carreaux (rapport longueur/largeur) est limité à 3 et à 10 pour les carreaux oblongs, la plus grande dimension ne dépassant pas 180 cm
- Délai de séchage avant jointoiment** : 24 h environ
- Pour les formats  $> 3\ 600\ \text{cm}^2$ , les joints seront alignés et de 5 mm minimum.
- Les carreaux bénéficiant de l'option D UPEC peuvent être posés à joints décalés de 1/3 de la plus grande longueur et/ou à joint réduit de 3 mm.

## RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182  
Bouskoura  
Casablanca · Maroc  
Tel: +212 (0) 522 33 41 54  
Fax: +212 (0) 522 59 07 99  
[www.mar.sika.com](http://www.mar.sika.com)



### Fiche produit

PAREXLANKO® 5071 PROLISOUPLE M  
Mars 2023, Version 01.01  
021710102000000684

PAREXLANKO5071PROLISOUPLEM-fr-MA-(03-2023)-1-1.pdf