

FICHE PRODUIT

SikaProof® Patch-200 B

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ AUTO ADHÉSIVE, POUR LA RÉALISATION DES JOINTS EXTERNES DU SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ SIKAPROOF® A

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaProof® Patch-200 B est une bande d'étanchéité auto adhésive, constituée d'une membrane SikaProof® laminée avec une colle butyle® recouverte d'un film de protection.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaProof® Patch-200 B ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

SikaProof® Patch-200 B est utilisée pour réaliser les joints externes (recouvrement, détails), les pénétrations (ancrage des coffrages, ferrailage, etc...) ou pour la réparation par l'extérieur des membranes SikaProof® A.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Etanchéité testée selon plusieurs normes
- Résistant aux intempéries et résistant temporairement aux UV
- Haute adhérence
- Facile et rapide à installer

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Un carton de 2 rouleaux
Aspect / Couleur	Membrane jaune laminée avec une colle recouverte d'un film de protection blanc.
Durée de Conservation	Les rouleaux de SikaProof® Patch-200 B ont une durée de vie de 18 mois après fabrication
Conditions de Stockage	Les produits sont stockés dans l'emballage d'origine, dans une position horizontale, conservés dans un endroit sec entre + 5°C et + 30°C. Les rouleaux seront protégés des rayons du soleil, de la pluie, la neige et la glace. Ne pas gerber les palettes.
Longueur	20 m
Largeur	200 mm
Épaisseur	2,20 mm
Résistance chimique	Pas compatible pour le contact direct avec le PVC, le goudron, l'asphalte, le bitume chaud, les produits de conservation du bois, les substances contenant de l'huile ou des solvants ainsi que tout autre agent de rupture d'ad-

INFORMATIONS SUR LE SYST ME

Structure du syst�me	SikaProof® Patch-200 B est un accessoire du syst�me d'�tanch�it� Sika-Proof® A.
Compatibilit�	Le SikaProof® Patch-200 B est destin� � �tre appliqu� sur les membranes SikaProof® A. Si le SikaProof® Patch-200 B doit �tre utilis� avec d'autres mat�riaux (tels que les produits synth�tiques, etc..) la compatibilit� devra �tre test�e.

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Temp�rature de l'air ambiant	+5 �C min. / +35 �C max.
Temp�rature du support	+5 �C min. / +35 �C max.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALIT  DU SUPPORT

La surface de contact pour le collage de SikaProof® Patch-200 B est la face ext rieure jaune clair de la membrane SikaProof® A, elle doit  tre s che, propre et exempte d' l ments pouvant nuire   l'adh rence.

M THODE D'APPLICATION / OUTILS

SikaProof® Patch-200 B est une bande applicable   froid et auto adh sive, elle permet de r aliser de fa on simple et s re les joints, connections, p n trations et les dommages sur la parties externe du syst me d' tanch it  SikaProof® A.
Une simple roulette de marouflage est n cessaire pour la mise en oeuvre sur la membrane SikaProof® A. Pour de plus amples informations sur l'installation, merci de vous r f rer   la notice technique du SikaProof® A et   la m thode de pose.

LIMITATIONS

Les membranes d' tanch it  SikaProof® A ne pourront  tre mises en oeuvre que par des applicateurs agr es et form s par Sika.
Le SikaProof® Patch-200 B n'est pas r sistant aux UV de fa on permanente, il ne pourra donc pas  tre mis en oeuvre sur des zones expos es directement aux rayons UV et aux intemp ries.
Ne pas appliquer les membranes SikaProof® Patch-200 B sous la pluie.
Nos produits doivent  tre stock s, manipul s et appliqu s correctement.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiqu es dans cette Notice Produit sont bas es sur des essais effectu s en laboratoire. Les valeurs effectives mesur es peuvent varier du fait de circonstances ind pendantes de notre contr le.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays   l'autre en raison de r glementations locales sp cifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

 COLOGIE, SANT  ET S CURIT 

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l' limination en toute s curit  des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de donn es de s curit  (FDS) la plus r cente contenant les donn es physiques,  cologiques, toxicologiques et autres donn es relatives   la s curit .

RÈGLEMENT (EC) NO 1907/2006 - REACH

La Réglementation Communautaire Européenne sur les produits chimiques et leur utilisation sécurisée (REACH : EC 1907/2006)

Ce produit est un article au sens de la réglementation (EC) N° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions d'utilisations normales ou raisonnablement normales. Par conséquent, il n'y a pas d'obligation d'enregistrement des substances au sens de l'article 7.1 de la réglementation.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC issue de la liste publiée par l'agence européenne des produits chimiques pour des concentrations inférieures à 0,1 % (w/w)

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182
Bouskoura
Casablanca · Maroc
Tel: +212 (0) 522 33 41 54
Fax: +212 (0) 522 59 07 99
www.mar.sika.com



Fiche produit

SikaProof® Patch-200 B
Janvier 2020, Version 02.01
020720308000000005

SikaProofPatch-200B-fr-MA-(01-2020)-2-1.pdf