

## FICHE PRODUIT

## SikaWall®-8200 Facité

## MORTIER DE COLLAGE, CALAGE ET SOUS-ENDUIT

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Mortier hydraulique pour les systèmes d'ITE destiné :  
- au collage et au calage des panneaux isolants,  
- à la réalisation de la couche de base armée (sous-enduit),

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Application manuelle ou mécanisée
- Maniabilité, souplesse
- Bon lissage

## DOMAINES D'APPLICATION

## Collage / calage :

- Parois en béton ou en maçonnerie des bâtiments neufs ou existants, aptes à recevoir une Isolation Thermique Extérieure conformément aux dispositions du Cahier du CSTB 3035 en vigueur.

## Sous-enduit :

- Panneaux isolants en PSE (blanc ou graphité) et en laine minérale.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base chimique          | Liant hydraulique, de copolymère micronisé, de charges minérales et d'adjuvants spécifiques. |
| Conditionnement        | Sac de 25 kg                                                                                 |
| Aspect / Couleur       | Poudre grise                                                                                 |
| Durée de Conservation  | 12 mois dans son emballage d'origine intact                                                  |
| Conditions de Stockage | En emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité                          |
| Granulométrie maximale | 0,8 mm                                                                                       |
| Masse volumique        | 1550 ± 100 kg/m <sup>3</sup>                                                                 |

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Proportions du Mélange | 5,5 à 6 litres par sac de 25 kg |
|------------------------|---------------------------------|

## Consommation

Les consommations sont exprimées en poudre et données sur support plan à titre indicatif.

### Collage/calage :

- 2,0 à 3,0 kg/m<sup>2</sup> (surface d'encollage 20%)
- 4,0 à 6,0 kg/m<sup>2</sup> (surface d'encollage 40%) suivant la planimétrie du support et le mode d'application (par plots, par boudins ou en plein).

### Traitement des points singuliers :

- Environ 1,0 kg/m<sup>2</sup> suivant la complexité du chantier.

### Sous-enduit :

- Environ 4,5 kg/m<sup>2</sup>.

## VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## LIMITATIONS

Ne pas appliquer :

- sur des parois horizontales ou inclinées et directement exposées aux intempéries,
- sur des parois destinées à être partiellement ou totalement enterrées.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### EQUIPMENT

- Malaxeur électrique à vitesse lente.
- Lisseuse ou platoir inox.
- Taloche crantée U6.
- Couteau à enduire.
- Truelle.
- Règle ou bouclier.

Projection possible avec machine thermique ou électrique, après gâchage préalable du produit. Nettoyer les outils à l'eau après application.

### MÉLANGE

**Dosage en eau :** 5,5 à 6 litres par sac de 25 kg.

**Temps de mélange :** environ 5 min (obtention d'une pâte souple, homogène et sans grumeaux).

**Temps de repos avant emploi :** 5 min.

**Durée d'emploi du mélange :** 1 h 30 maximum suivant les conditions ambiantes.

## APPLICATION

Application manuelle ou mécanique.

### Collage/calage :

Appliquer SikaWall®-8200 Facité sur les panneaux isolants :

- disposer le mortier par plots, par boudins ou en plein. Poser aussitôt les panneaux contre le support et presser à l'aide d'une règle ou d'un bouclier.
- Pour le collage par plot, un minimum de 9 plots par panneau (1200x600mm) est nécessaire
- Le mortier doit recouvrir au moins 25 % de la surface du panneau.
- Dans le cas du collage par plots ou par boudins du PSE graphité, un chevillage complémentaire avec 2 chevilles par panneau est nécessaire ; ces chevilles doivent être posées avant la prise de la colle.

### Sous-enduit :

- Appliquer SikaWall®-8200 Facité sur les panneaux isolants en une ou en plusieurs passe(s) avec marouflage d'armature, conformément aux spécifications des DTA, en tenant compte des conditions d'exposition aux chocs et selon la finition retenue.
- Utiliser la taloche crantée U6 afin d'assurer une épaisseur régulière dans le cas d'une application en deux passes.

### Couche supplémentaire pour SILICANE LISSE :

- Appliquer SikaWall®-8200 Facité à la lisseuse inox en une passe régulière et soignée.

### Temps d'attente avant opération suivante :

- Le lendemain avec un minimum de 16 h, suivant les conditions climatiques.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos enseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes

### Fiche produit

SikaWall®-8200 Facité

Septembre 2026, Version 01.01

021830101000266232

les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

**Sika MAROC**

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182

Bouskoura

Casablanca · Maroc

Tel: +212 (0) 522 33 41 54

Fax: +212 (0) 522 59 07 99

[www.mar.sika.com](http://www.mar.sika.com)



**Fiche produit**

SikaWall®-8200 Facité

Septembre 2026, Version 01.01

021830101000266232

SikaWall-8200Facit-fr-MA-(09-2026)-1-1.pdf