

FICHE PRODUIT

SikaBond®-115 Strong Fix

COLLE HAUTE RÉSISTANCE EN PHASE AQUEUSE



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Colle monocomposante, haute performance, exempte de solvants, avec pouvoir adhésif élevé, pour l'intérieur et l'extérieur protégé

DOMAINES D'APPLICATION

- Colle à usage universel pour le collage d'éléments de construction en intérieur et extérieur protégé.
- Bonne adhérence sur les supports absorbants comme p.ex. le béton, le mortier, le fibrociment et le bois, ainsi que sur les supports peints.
- Convient pour le collage d'éléments de construction décoratifs, p.ex. plinthes, cadres en bois, plaques frontales, carreaux terra cotta, aluminium anodisé, profilés en PVC dur, linteaux en polystyrène, caches en polystyrène, plaques de toitures en polystyrène etc.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Dispersion acrylique	
Conditionnement	Cartouche:	290 ml
	Carton:	12 cartouches
	Palette:	112 x 12 cartouches (1 344 pièces)
Couleur	Blanc	
Durée de Conservation	En emballage d'origine non entamé: 18 mois à partir de la date de production	
Conditions de Stockage	Stocker à des températures entre +10 °C et +25 °C. Entreposer au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil et du gel.	
Densité	~ 1.40 kg/l	(ISO 1183-1)

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Bonne ouvrabilité
- Simple à nettoyer (non polymérisé)
- Pouvoir d'adhérence élevé avec développement très rapide des résistances
- Résistance finale très élevée
- Large spectre d'adhérence
- Peut être peint avec des peintures en phase aqueuse

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

- EMICODE EC1
- "Emissions dans l'air intérieur" A+, très faibles émissions
- M1 (Emission Class for Building Material)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dureté Shore A	~94 (28 jours)	(ISO 868)
Résistance à la traction	~6,0 N/mm ²	(ISO 37)
Allongement à la rupture	~35 %	(ISO 37)
Résistance au cisaillement	~4,4 N/mm ² , 0,1 mm d'épaisseur de couche de colle	(EN 1465)
Température de service	Min. -15 °C, max. +60 °C	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Collage en plot 100 plots/(30 mm * 4 mm) * cartouche	
	Collage en cordon En cas d'utilisation d'une buse de 5 mm de diamètre:	~ 15 mètres courant/290 ml cartouche (~ 20 ml/m')
Résistance au coulage	0 mm (Profilé 20 mm, +23 °C)	(ISO 7390)
Température de l'air ambiant	Min. +5 °C, max. +35 °C.	
Température du support	Min. +5 °C, max. +35 °C, doit se situer à au min. 3 °C au-dessus du point de rosée	
Vitesse de polymérisation	~ 6 mm/24 heures (+23 °C, 50 % h.r.)	(CQP 049-2)
Temps de Formation de Peau	~ 30 minutes (+23 °C, 50 % h.r.)	(CQP 019-1)

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Pour l'application de SikaBond®-115 Strong Fix, les règles standard de l'art de la construction doivent être respectées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, sec, portant exempt d'huiles, de graisse, de poussière et de particules friables ou adhérent mal. Enlever complètement la peinture, la laitance de ciment et autres particules mal adhérentes.

SikaBond®-115 Strong Fix présente sur de nombreux supports une adhérence suffisante aussi sans primaire et/ou activateur. Pour exécuter un nettoyage suffisant des supports non absorbants, il est possible d'utiliser de l'isopropanol ou de l'acétone. En cas de doute, réaliser une surface-échantillon.

Pour obtenir une adhérence optimale ainsi que pour des utilisations hautes performances critiques comme des assemblages par collage qui sont exposées à de fortes sollicitations ou à des conditions atmosphériques extrêmes, les remarques suivantes doivent être observées.

Supports non-absorbants

L'aluminium, aluminium anodisé, acier inoxydable, PVC, acier zingué, métaux revêtus par poudre ou les carreaux céramiques doivent être nettoyés et activés à l'aide d'un chiffon propre et Sika® Aktivator-205. Avant le collage, respecter un temps de séchage de 10

minutes au minimum (max. 2 heures).

D'autres métaux comme le cuivre, le laiton ou le zinc au titane doivent aussi être nettoyés et activés à l'aide d'un chiffon propre et Sika® Aktivator-205. Après le temps de séchage nécessaire, appliquer Sika® Primer-3 N au pinceau et respecter un autre temps de séchage de 30 minutes au minimum (max. 8 heures) avant l'application de la colle.

Supports absorbants

Le bois doit être poncé.

Le béton et le mortier doivent être nettoyés et poncés afin d'enlever la laitance de ciment.

Remarque

Les primaires sont des promoteurs d'adhérence. Ils ne remplacent pas le nettoyage correct de la surface à traiter et n'améliorent pas de manière significative la solidité du support.

Veillez consulter le tableau des primaires Sika® ainsi que les fiches techniques de l'activateur et du primaire.

Pour des conseils détaillés veuillez contacter le conseiller technique de Sika

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

Appliquer SikaBond®-115 Strong Fix sur le support préparé au moyen d'un pistolet manuel ou à air comprimé sous forme de cordons de colle verticaux (diamètre 5 mm) à intervalles rapprochés. Si nécessaire,

répartir régulièrement à l'aide d'une spatule dentée.

Afin d'assurer une bonne adhérence, bien presser contre la colle l'élément à coller durant min. 3 secondes.

L'épaisseur de couche de colle dépend de la planéité du support et comporte max. 3 mm.

Pour une fixation immédiate, l'épaisseur de couche de la colle doit être inférieure ou égale à 1 mm. Si nécessaire, il est possible d'utiliser des bandes collantes, des cales ou des appuis, afin maintenir ensemble les éléments lourds durant les premières 48 heures de la polymérisation.

Un élément mal positionné peut, dans un intervalle de 5 minutes après l'application, être repositionné en effectuant une légère pression.

La colle fraîche, non durcie, doit être enlevée de la surface à l'aide d'un chiffon propre.

La résistance finale est atteinte après le durcissement complet de SikaBond®-115 Strong Fix.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

Pour le nettoyage de la peau, utiliser Sika® Cleaning Wipes-100.

LIMITATIONS

Pour une bonne ouvrabilité, la température de la colle doit se situer à min. +20 °C.

Avant le collage sur d'anciennes peintures, il faut tester l'adhérence et la résistance des peintures sur une zone invisible. En cas de doute, réaliser des essais préalables ou poncer la peinture à sec.

Afin de définir la convenance de surcouchage et compatibilité de SikaBond®-115 Strong Fix avec des peintures, il est nécessaire de réaliser des essais préalables individuels sur la colle durcie (après 24 heures à +20 °C) selon DIN 52452-2.

Pour obtenir une adhérence optimale, une des deux surfaces doit impérativement être absorbante.

Les composants à assembler ne doivent pas être collés sous pression.

Ne pas utiliser SikaBond®-115 Strong Fix sur des supports qui sont facilement sujets à la rouille comme l'acier de construction, le fer etc.

L'utilisation en cas de fortes variations de températures n'est pas recommandée (mouvements durant le durcissement).

Les conditions d'utilisation doivent être stables (humidité, température, charge) et ne doivent pas dépasser la résistance de la colle et du support. Le collage optimal est atteint après 48 heures à +20 °C.

SikaBond®-115 Strong Fix ne doit pas être utilisé sur les supports bitumineux, le caoutchouc naturel, le caoutchouc EPDM et autres matériaux de construction qui provoquent le ressuage d'huiles, plastifiants et solvants qui peuvent attaquer la colle (réaliser des essais préalables).

Ne pas utiliser SikaBond®-115 Strong Fix sur le PE, PP, Téflon et certains matériaux synthétiques contenant des plastifiants (réaliser des essais préalables).

SikaBond®-115 Strong Fix ne convient pas: Comme étanchéité du verre et des utilisations sur des miroirs.

Comme jointoiement sur les sols et dans le domaine sanitaire.

Pour des utilisations sous l'eau ou dans des secteurs présentant une humidité de l'air élevée.

Pour le collage structurel.

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182
Bouskoura
Casablanca · Maroc
Tel: +212 (0) 522 33 41 54
Fax: +212 (0) 522 59 07 99
www.mar.sika.com



Fiche produit

SikaBond®-115 Strong Fix
Mai 2020, Version 03.01
02051303000000086

SikaBond-115StrongFix-fr-MA-(05-2020)-3-1.pdf