

## FICHE PRODUIT

# SikaSeal<sup>®</sup>-424 Aluminium Tape BA

Bande désolidarisante avec surface adhésive

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaSeal<sup>®</sup>-424 Aluminium Tape BA est une bande désolidarisante en aluminium pur, munie d'une surface adhésive. Elle agit comme une interface de désolidarisation, permettant la libre dilatation des joints dans les systèmes d'étanchéité liquide.

## DOMAINES D'APPLICATION

Compatible avec les systèmes d'étanchéité liquide suivants :

- Sikalastic<sup>®</sup> M 640
- Sikafloor<sup>®</sup>-400 N Elastic

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Excellente adhésion au pelage
- Bonne adhérence initiale et permanente
- Résistance exceptionnelle aux températures et au vieillissement

## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Conditionnement</b>	Des rouleaux de 10, 45 et 50 m				
<b>Durée de Conservation</b>	12 mois				
<b>Conditions de Stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conserver dans un endroit sec et bien ventilé, protégé de la poussière et de la lumière directe du soleil</li> <li>▪ Température de stockage recommandée : Entre +10 °C et +30 °C</li> <li>▪ Les rouleaux doivent être stockés sur la tranche dans leur emballage d'origine</li> </ul>				
<b>Dimensions</b>	<b>Dimensions</b>	<b>BA-30</b>	<b>BA-40</b>	<b>Tolérances</b>	<b>Méthode de test</b>
	<b>Largeur</b>	50, 75 et 100 mm	50 et 75 mm	+/- 3 mm	
	<b>Longueur</b>	45 m	10, 45 et 50 m	+/- 0,3 m	
	<b>Épaisseur aluminium</b>	30 micron	40 micron	+/- 10 %	(PSTC-33 / ASTM D3652)
	<b>Épaisseur totale</b>	65 micron	75 micron	+/- 10 %	(PSTC-33 / ASTM D3652)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à la traction	<b>Types</b>	<b>Résistance</b>	(PSTC-31 / ASTM D3759)
	<b>BA-30</b>	37,5 N/25 mm	
	<b>BA-40</b>	50 N/25 mm	
Allongement	3,0 %		(PSTC-31 / ASTM D3759)
Réaction au Feu	Approuvé		(UL 723 & BS 476 Pt 6 & 7)
Température de service	-30 à +120 °C		

## VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de poussière, de graisse ou de contaminants.

## RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182  
Bouskoura  
Casablanca · Maroc  
Tel: +212 (0) 522 33 41 54  
Fax: +212 (0) 522 59 07 99  
www.mar.sika.com



### Fiche produit

SikaSeal®-424 Aluminium Tape BA  
Juin 2026, Version 01.01  
02051510000242650

SikaSeal-424AluminiumTapeBA-fr-MA-(06-2026)-1-1.pdf