

FICHE PRODUIT

Sika® Primaire B MA

Primaire solvanté d'accrochage pour mastics à chaud

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Sika® Primaire B MA est un primaire mono-composant solvanté

DOMAINES D'APPLICATION

Appliqué à froid, le Sika® Primaire B MA sert de couche d'accrochage sur béton, enrobé et aciers préparés, pour les mastics à chaud à base de bitume polymère tels que l'ACCOPLAST BSP, ACCOPLAST E ou ACCOPLAST N2.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Produit mono-composant, facile d'emploi
- Séchage rapide
- Mise en place à froid

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	En bidon de 4,5kg
Aspect / Couleur	Brillant
Durée de Conservation	Pendant 1 an à compter de la date de fabrication du produit, dans son emballage d'origine
Conditions de Stockage	Sika® Primaire B MA doit être stocké dans des conditions sèches, à l'abri du rayonnement direct du soleil et à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C.
Densité	Env. 0.9
Point éclair	23°C
Viscosité	Liquide

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Pour un joint de 30 mm de profondeur	Environ 10g/ml
--------------	--------------------------------------	----------------

Température de l'air ambiant	Entre +5°C et +35°C.
Température du support	Entre +5°C et +35°C. (La température du support doit être au moins supérieure de +3°C par rapport au point de rosée).
Délai d'attente / Recouvrement	À 23°C : 1 heure environ. (Le Sika® Primaire B MA devra être parfaitement sec au moment de la cou- lée du mastic).

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité (FDS) la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

L'état du support, sa nature et sa préparation constituent un facteur essentiel de réussite du revêtement. Le support doit être propre, sain et avoir subi une préparation mécanique par grenailage ou par tout autre moyen mécanique adapté permettant d'obtenir un état de surface rugueux et débarrassé de toute partie non ou peu adhérente, exempt de trace d'huile, de laitance, de graisse, de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence. Une aspiration soignée sera réalisée après la préparation de surface. Les bétons et mortiers doivent avoir au moins 28 jours d'âge.

CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT BÉTON

- Résistance en traction directe : $\geq 1,5$ Mpa,
- Résistance en compression : ≥ 25 Mpa,
- Porosité à la goutte d'eau : > 60 s et < 240 s,
- Teneur en eau résiduelle : $< 4.5\%$.

APPLICATION

Bien homogénéiser le Sika® Primaire B MA dans le bidon,

Appliquer au pinceau, à la brosse ou au pistolet,

Ne pas appliquer en forte épaisseur.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Degré d'hygrométrie de l'air maximal : 85 % HR.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer avant durcissement tous les outils et le matériel d'application immédiatement après utilisation.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 - 27182

Bouskoura

Casablanca - Maroc

Tel: +212 (0) 522 33 41 54

Fax: +212 (0) 522 59 07 99

www.mar.sika.com



Fiche produit

Sika® Primaire B MA

Octobre 2026, Version 01.01

020516010000266488

SikaPrimaireBMA-fr-MA-(10-2026)-1-1.pdf