

FICHE PRODUIT

SikaPaver®-607

Adjuvant d'aide au compactage pour bétons semi-secs

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaPaver®-607 est un adjuvant pour bétons semi-secs, conçu pour optimiser le compactage et améliorer les résistances initiales et finales.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaPaver®-607 est utilisé dans la confection de bétons semi-secs pour fabrication de

- blocs de maçonnerie dits "agglos"
- hourdis
- pavés non colorés
- conduites en béton non armées
- bordures de trottoires en béton non armés

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	IBC 1000 kg
Durée de Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication si le produit est stocké convenablement.
Conditions de Stockage	Stocker le produit dans son emballage d'origine intact, à l'abri de la chaleur. Homogénéiser le produit avant chaque utilisation.
Aspect / Couleur	Brun
Densité	1,11 +/- 0,02
Extrait Sec	23 +/- 1,5 (%)
Valeur pH	7,5 +/- 2
Teneur en ions chlorures	< 4 %
Oxyde de sodium équivalent	< 8 %

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	0,3 % à 2,5 % du poids du ciment. Le dosage exact reste à déterminer à l'issue d'essais de convenance.
--------------	---

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

SikaPaver®-607 n'est pas adapté pour utilisations en béton armé ou pré-contraint en raison de sa teneur en chlorure élevée, pouvant provoquer la corrosion des aciers.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Se référer la fiche des données de sécurité pour plus d'informations.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182

Bouskoura

Casablanca · Maroc

Tel: +212 (0) 522 33 41 54

Fax: +212 (0) 522 59 07 99

www.mar.sika.com



Fiche produit

SikaPaver®-607

Juin 2024, Version 01.02

021404061000000208

SikaPaver-607-fr-MA-(06-2024)-1-2.pdf