

FICHE PRODUIT

Sika® Antisol® E

PRODUIT DE CURE EN SOLUTION AQUEUSE POUR BÉTONS ET MORTIERS FRAIS

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Antisol® E est un produit de cure sans solvant pétrolier, en solution aqueuse et à haut pouvoir couvrant. Il se présente sous la forme d'un liquide blanc pulvérisable.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Antisol® E est destiné à assurer la protection des bétons frais contre la dessiccation en supprimant toutes mesures spéciales (arrosages, protection par nattes humides).

On l'emploi sur :

- Routes, autoroutes et pistes d'aérodromes en béton, ouvrages d'art, voutes minces, dalles, prédalles).

Sika® Antisol® E ne contenant pas de solvant pétrolier, convient tout spécialement pour :

- Les chantiers lointains (transport sans danger).
- Les applications en milieu fermé.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Produits à hautes performances.
- Sèche rapidement.
- Protège le béton jusqu'à sa complète maturité (3 à 4 semaines).
- S'élimine ensuite peu à peu sous l'action du trafic et des agents atmosphériques.
- Par suite de sa qualité même, Sika® Antisol® E laisse sur le support une pellicule tenace et blanche qui protège le béton le plus longtemps possible.
- En cas d'application ultérieure d'enduits de chapes ou de peintures sur la surface des bétons protégés par Sika® Antisol® E, un brossage énergique ou un léger sablage sera nécessaire pour assurer son élimination complète.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Emulsion de cire
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fût de 200 litres. ▪ Bidon de 25 litres. ▪ Bidon de 5 litres.
Aspect / Couleur	Liquide blanc en solution aqueuse
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact
Conditions de Stockage	Le produit stocké en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel.
Densité	~0,980 ± 0,200 kg/l

Valeur pH 8 ± 1

Extrait Sec 21 ± 2 (%)

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation 150 à 200 g/m² suivant les conditions atmosphériques, ce qui correspond à une surface de 5 à 6 m² par litre.

Équipement Suivant la surface :
Pistolet à peinture AIRLESS de préférence,
Pulvérisateurs à main ou à moteur type BERTHOUD (voir matériel Sika)

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Sika® Antisol® E doit être pulvérisé en couche uniforme mince sur le béton mat dès la disparition du brillant superficiel de l'eau de ressuage et au plus tard dans les 30 minutes suivant le surfacage du béton. Maintenir Sika® Antisol® E à l'abri de la pluie pendant 3 premières heures avant l'application.

LIMITATIONS

Sika® Antisol® E ne contenant pas de solvant, son utilisation est sans danger. En cas de contact avec les yeux, laver à grande eau et consulter le médecin. Les outils et le matériel de pulvérisation seront nettoyés régulièrement (et notamment les gicleurs) avec une bourse, de l'essence, du white spirit...

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182
Bouskoura
Casablanca · Maroc
Tel: +212 (0) 522 33 41 54
Fax: +212 (0) 522 59 07 99
www.mar.sika.com



Fiche produit

Sika® Antisol® E

Mai 2020, Version 02.01
02140503100000007

SikaAntisolE-fr-MA-(05-2020)-2-1.pdf