

FICHE PRODUIT

Sika® ViscoCrete® Tempo-10 Plus

SUPERPLASTIFIANT/HAUT RÉDUCTEUR D'EAU DE NOUVELLE GÉNÉRATION POLYVALENT

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® ViscoCrete® Tempo-10 Plus est un superplasti-
fiant/haut réducteur d'eau polyvalent de nouvelle gé-
nération non chloré, à base de copolymère acrylique.
Conforme à la Norme NF EN 934-2 Tab. 1, 3.1 ET 3.2.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® ViscoCrete® Tempo-10 Plus convient pour la
confection de béton en préfabrication, béton sur
chantier et béton prêt à l'emploi. Sika® ViscoCrete®
Tempo-10 Plus est utilisé pour béton en cas de temps
de transport ou délai de mise en oeuvre prolongés. Si-
ka® ViscoCrete® Tempo-10 Plus permet la fabrication
de :

- Bétons plastiques à très fluides,
- Bétons à faibles rapports E/C avec ou sans fumée de
silice,
- Bétons avec réduction d'eau maximale (jusqu'à
30%),
- Bétons avec air entraîné.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Sika® ViscoCrete® Tempo-10 Plus combine plusieurs
mécanismes d'action. Par adsorption à la surface et le
cloisonnement des fines pendant le processus d'hy-
dratation les propriétés suivantes sont atteintes:

- Réduction d'eau extrêmement importante (donc
étanchéité et résistances élevées),
- Fluidité élevée (donc moins de travail pour la mise en
oeuvre et le compactage),
- Evolution plus rapide des résistances à court terme,
- Etanchéité fortement améliorée,
- Meilleures caractéristiques de fluage et de
retrait Carbonatation du béton ralentie.

Sika® ViscoCrete® Tempo-10 Plus ne contient ni chlo-
rures ni autres substances susceptibles de provoquer
ou de favoriser la corrosion de l'acier, et peut donc
être utilisé sans restrictions pour la construction d'ou-
vrages en béton armé et précontraint

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	▪ Vrac ▪ Fût de 230 kg
Aspect / Couleur	Liquide brun (clair au brun foncé)
Durée de Conservation	1 an en emballage intact
Conditions de Stockage	Dans un local fermé, à l'abri de l'ensoleillement direct et du gel, entre +5°C et +30°C. Sika® ViscoCrete® Tempo-10 Plus peut gelé, mais une fois dégelé lentement et réhomogénéisé, il retrouve ses qualités d'origine. En cas de gel prolongé et intense, vérifier qu'il n'a pas été déstabilisé.
Densité	1.06 ± 0.01
Valeur pH	4 ± 1
Extrait Sec	28 ± 1.4 %
Teneur en ions chlorures	≤ 0.1 %

Fiche produit

Sika® ViscoCrete® Tempo-10 Plus

Octobre 2026, Version 01.01

021301011000266172

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation

Plage d'utilisation recommandée : 0,2 à 3% du poids de liant selon les performances recherchées.

Dosage usuel : 0,4% à 1,5% du poids de liant.

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

DISTRIBUTION

Sika® ViscoCrete® Tempo-10 Plus est ajouté, soit, en même temps que l'eau de gâchage, soit en différé dans le béton préalablement mouillé avec une fraction de l'eau de gâchage.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182

Bouskoura

Casablanca · Maroc

Tel: +212 (0) 522 33 41 54

Fax: +212 (0) 522 59 07 99

www.mar.sika.com



Fiche produit

Sika® ViscoCrete® Tempo-10 Plus

Octobre 2026, Version 01.01

021301011000266172

SikaViscoCreteTempo-10Plus-fr-MA-(10-2026)-1-1.pdf