

## FICHE PRODUIT

# Sika® Ragreage M

## MORTIER DE RAGRÉAGE GARNISSANT À FINE GRANULOMÉTRIE

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Sika® Ragreage M est un mortier de ragréage mural prêt à gâcher à base de ciment, charges spéciales et adjuvants.

Après gâchage on obtient une pâte de ragréage de couleur grise.

### DOMAINES D'APPLICATION

Murs intérieurs et extérieurs :

- Bouche porage avant peinture.
- Surfaçage général de faible épaisseur avant application de peinture.

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Simplicité de préparation et d'utilisation.
- Facilité de mise en oeuvre grâce à sa très bonne maniabilité et sa consistance thixotrope.
- Adhère parfaitement sur la plupart des matériaux (béton, brique, pierre...)
- Présente un aspect fini « prêt à peindre ».

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Liants hydrauliques, charges, additifs et adjuvants spéciaux
Conditionnement	Poudre grise
Aspect / Couleur	Sac papier de 25 kg
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact
Conditions de Stockage	Sans abri, en ambiance normalement sèche
Densité	0,97 environ
Température de service	La température optimale d'application est comprise entre +5°C et +35°C

### RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	En fonction de volume à garnir : 1 Litre = 1,5 kg de mélange
Durée pratique d'utilisation	Environ 2 heures.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### EQUIPMENT

- Truelle
- Taloche
- Liseuse inox

### QUALITE / PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes.  
Il sera notamment exempt de trace d'huile, de graisse, de laitance, etc...

Avant application, le support sera humidifié.  
Veiller cependant à ce qu'il soit non ruisselant et débarrassé de tout film ou flaque d'eau en surface.

### MÉLANGE

Mélanger manuellement ou mécaniquement de préférence 1 sac de 25 kg de Sika Ragréage M avec 9 à 10 litres d'eau propre, soit environ 36 à 40 % d'eau, jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux. Laisser reposer la gâche quelques minutes. La DPU est alors de 2 heures environ à 2°C. En cas d'arrêt de plus d'une heure, il est nécessaire de remalaxer le produit avant utilisation. Ne pas rajouter d'eau.

### APPLICATION

- La mise en oeuvre s'effectue à l'aide d'une liseuse inox ou d'une truelle sur la surface à enduire.
- Laisser tirer avant de réaliser la finition par un léger frottement circulaire à l'aide d'une éponge synthétique ou d'un morceau de polystyrène.

### NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après usage

### LIMITATIONS

Manipulation analogue à celle d'un mortier de ciment. Éviter le contact avec la peau et les yeux ; ne pas respirer les poussières.

### VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

#### Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182  
Bouskoura  
Casablanca · Maroc  
Tel: +212 (0) 522 33 41 54  
Fax: +212 (0) 522 59 07 99  
www.mar.sika.com



#### Fiche produit

Sika® Ragréage M  
Mai 2020, Version 01.01  
020302050010000054

SikaRagréageM-fr-MA-(05-2020)-1-1.pdf